



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Добре вкриває поверхню.</li> <li>✓ Високі декоративні характеристики — утворює гладке покриття з елегантним шовковистим блиском.</li> <li>✓ Стабільний блиск під різними кутами падіння світла, в т. ч. за бічного освітлення.</li> <li>✓ Після висихання поверхня витримує багаторазове вологе прибирання із застосуванням мийних засобів.</li> <li>✓ Фарба класу М1 — виділяє в повітрі приміщення мінімальну кількість шкідливих речовин.</li> <li>✓ Підходить алергікам і чутливим людям.</li> </ul> <p>Границя допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа а) 30 г / л. Максимальний вміст ЛОС у продукті ≤ 15 г/л.</p> <p><b>Бліск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• шовково-матова (приблизно 7) за EN 13 300.</li> <li>• матова (приблизно 7) за ISO 2813.</li> <li>• група 5 за RYL 2011.</li> </ul> <p><b>Зносостійкість:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998).</li> <li>• 315 група малярних правил за RYL 2012.</li> </ul> <p><b>Клас навантаження:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RL 04 Особливо сильні навантаження та високі вимоги у сухих приміщеннях за RYL 2012.</li> </ul>
Призначення	Фарбування стін і стель у приміщеннях із нормальнюю й підвищеною вологістю: житлових та офісних приміщеннях, дитячих кімнатах, спальнях, коридорах, сходових клітинах, салонах, клубах, виробничих приміщеннях тощо. Не підходить для фарбування підлог, дверей і меблів.

Типи поверхонь під фарбування	Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, загрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офарблюваними оздоблювальними матеріалами.
Стандарти та знаки якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель усередині приміщень.</li> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості.</li> <li>✓ RYL — кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві.</li> <li>✓ ЛОС (лекти органічні сполуки) — вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 2004/42/CE.</li> <li>✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколошнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007.</li> <li>✓ Знак "Eesti Allergialit tunnustab" (Союз алергії Естонії схвалює) присвоюється продуктам, які є безпечними, достовірними, не містять ароматичних або загальнодратівних речовин або речовин, що спричиняють підвищенну чутливість, допомагають зменшити вміст забруднювальних речовин у повітрі приміщень і підходять людям із чутливою шкірою або людям, що страждають алергічними захворюваннями.</li> </ul>
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня має бути ретельно очищена від відшаруваного матеріалу, бруду й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емаллю або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3–5% розчином соди, потім обполоснути водою та висушити. Тріщини й вибоїни зашпаклювати відповідною шпаклівкою (Aura Luxpro Fin Shpäckel, тощо). Часто зволожувані і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням обробити засобом Biotol E. Пористі поверхні та поверхні, що порошать, обробити вологозолятором Eskaro Aquastop.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5% за об'ємом. Наносити у 2 шари валиком або розпиловачем за температури від 10 до 25°C та відносної вологості не вище ніж 80%. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time+.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні — упродовж цього часу звертайтесь з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати Biotol і Biotol Spray.
Колір	Білий (база А), безбарвний (база TR).
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor (бази А, TR).
Витрата	6-12 м <sup>2</sup> /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	За температури + 20°C і відносної вологості повітря 80% через 1–2 години покриття висихає й готове для нанесення наступного шару. У разі зниження температури й підвищення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворсу 10–14 мм), безповітряний розпиловач (сопло 0,021–0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, віск, вода. Максимально допустимий вміст ЛОС для продукту (підгрупа А): <30 g/l (г/л). Ця продукція містить max ≤15 g/L (г/л) ЛОС.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій упаковці за температури від +1°C до +30°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Відповідно до Регламенту щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Містить 1,2-бензізотіазол-3 (2Н)-он". Може спричинити алергічну реакцію. У разі необхідності звернутися за медичною допомогою, по можливості показати упаковку / маркування продукту. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Не вживати іжу або напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам

	рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколошне середовище. Упаковку, сухі звичайні та рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства.
Густина	1,3 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,85 л – 4,75 л – 9,5 л – 19 л
	<p>Наведена інформація про продукт заснована на результататах лабораторних досліджень та практичному досвіді застосування продукту залежно від місця та умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту та надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставин транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні фактори, що впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій щодо застосування та транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також при використанні продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попередження. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: <a href="http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts">http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts</a></p>
	Редакція Технічного опису №13 від 14.01.2021.